


Datos del producto
**Suelo de diseño MeisterDesign. rigid
RM 400 S**

Controles
**Norma
DIN/EN**
Suelo de diseño
MeisterDesign. rigid RM 400 S
Datos generales sobre la estructura del producto

Clase del revestimiento:	Panel para suelo multicapa y semirrígido con un revestimiento decorativo y resistente a la abrasión
Grosor total:	aprox. 5,5 mm
Medidas (largo x ancho):	1524 × 228 mm
Estructura del producto:	a. Superficie de vinilo de varias capas (capa útil de 0,55 mm) con recubrimiento mate de PUR b. Capa decorativa c. Tablero de soporte de polímero rígido - waterproof d. Recubrimiento insonorizante: 1 mm (espuma IXPE fuertemente reticulada, resistente a la presión)

Datos técnicos

Método de enclavaje:	Multiclic		
	Clase de sollicitación:	ISO 10 874	23/33
	Resistencia a la abrasión:	ISO 24 338 (procedimiento B)	IP ≥ 5 000
	Propiedad de superficie antibacteriana:	ISO 22 196	Efectividad de la propiedad antibacteriana contra Staphylococcus aureus ATCC 6 538P y Escherichia coli ATCC 8739 „fuerte“, valor del efecto antibacteriano A ≥ 3.
	Resistencia a los choques (bola grande):	EN 13 329 (Anexo F)	≥ 1600 mm
	Resistencia a las manchas:	EN 438-2	Grupo 1: Grado 5 Grupo 2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4 Los protectores deslizantes para muebles y los rodillos de colores de goma, caucho o plástico así como las ruedas oscuras para automóviles, bicicletas o aparatos pueden causar ecolores en los revestimientos de suelo. Si es posible, utilice protectores deslizantes para muebles, rodillos o ruedas claros y no decolorantes.
	Solidez a la luz:	EN ISO 105-B02	≥ grado 3 según la escala de grises
	Comportamiento ante fuego:	EN 13 501	Bfl-s1 (difícil de inflamar)
	Resistencia al deslizamiento:	EN 14 041 / 13 893	DS

Datos técnicos			
	Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	E1
	Contenido en pentaclorofenol	EN 14 041	< 5 ppm
	Impresiones después de sobrecarga constante:	EN ISO 24 343-1	≤ 0,1 mm
	Resistencia a las ruedas de sillas:	EN ISO 4 918	25 000 ciclos. Sin cambios perturbadores en la capa superficial, sólo cambio de brillo.
	Comportamiento en la simulación de mover un mueble:	EN ISO 16 581	Pie tipo 0: Sin daño visible
	Cambio dimensional debido al cambio de temperatura	EN ISO 23 999	< 0,15 %
	Calefacción de suelo:	Apto para calefacción de suelos calentados por agua caliente. La calefacción radiante eléctrica es adecuada fundamentalmente si esta está integrada en cemento u hormigón, pero no sobre este último a modo de láminas calefactoras. Los serpentines de calefacción /tubos/ alambres deben quedar accesibles sobre toda la superficie y no sólo disponibles parcialmente. Si las superficies se calientan sólo parcialmente se deben dejar en el pavimento espacios de dilatación (rieles vinculados al sistema). No se deben superar los 29 °C de temperatura máxima de la superficie. La instalación de láminas calefactoras comerciales no se puede habilitar de forma completa. La excepción son los sistemas de calefacción autorregulables siempre que se mantengan los 29 °C de la temperatura de la superficie.	
	Refrigeración por suelo	Una hoja técnica está disponible para la colocación en construcciones de suelos refrigeradas.	
	Resistencia al paso del calor:	EN 12 667	0,033 (m²K)/W
	Conductividad térmica:	EN 12 667	0,172 W/(m*K)
	Reducción de ecos:	DIN EN ISO 10 140-3	18 dB
	Resistencia al deslizamiento:	DIN EN 16165 (Anexo B)	R 10

Tolerancias			
	Forma rectangular de los elementos:	EN 16 511	Los valores establecidos fueron cumplidos
	Determinación de la rectitud de los cantos:	EN 16 511	Los valores establecidos fueron cumplidos
	Precisión de la superficie:	EN 16 511	Los valores establecidos fueron cumplidos
	Abertura de las juntas entre los elementos:	EN 16 511	Los valores establecidos fueron cumplidos

Datos generales relacionados al medio ambiente, colocación y mantenimiento			
	Forma de desecho:	Los recortes se pueden desechar con los residuos domésticos. Desechar grandes cantidades de acuerdo con las reglas por las autoridades locales (p.ej. instalaciones de reciclaje).	
	Limpieza y mantenimiento:	Limpieza después de la colocación: Limpiador Dr. Schutz PU Limpieza cotidiana: Limpiador Dr. Schutz PU Restauración: Dr. Schutz Mantenimiento completo mate	
	Áreas de aplicación:	El suelo es apto para la colocación en todas las áreas domésticas así como en áreas comerciales sometidas a un fuerte desgaste como p.e. oficinas amplias, centros comerciales, edificios públicos, etc. Puede ser colocado en áreas húmedas como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.). Para las salas de tratamiento y las consultas médicas existen requisitos especiales.	
	Requisito para la colocación:	DIN 18 365	Las superficies de colocación deben estar consideradas aptas para la colocación de acuerdo con las reglas generales reconocidas del gremio, teniendo en cuenta la normativa VOB, parte C, DIN 18 365 „Trabajos en revestimientos de suelo“. La superficie de colocación debe estar seca (humedad residual medida con equipos CM: máx. 2 % para superficies minerales –1,8 % si hay calefacción por suelo radiante– y máx. 0,5 % para pavimentos de anhidrita –0,3 % si hay calefacción por suelo radiante–) y limpia y ser plana y estable. Asimismo deben compensarse las irregularidades de 3 mm por el primer metro y de 2 mm por metro lineal siguiente de acuerdo con la norma DIN 18 202, tabla 3, fila 4. Recomendamos la hoja de información técnica 02 de la Asociación central de parquet y técnica de suelo y de la BEB (Asociación alemana de pavimentos y revestimientos de suelo). Observar las instrucciones de colocación que se suministran con el producto. Para la colocación necesitará un bloque de impacto 5 mm especial.



La empresa MeisterWerke Schulte GmbH se reserva el derecho de hacer cambios en relación al material y construcción si estos cambios contribuyen al mejoramiento de la calidad.

MEISTER – una marca de MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rülten-Meiste / ALEMANIA / Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com / info@meisterwerke.com